

# BISON® UNIVERSAL

Adeziv epoxidic bicomponent, universal,  
foarte puternic



## DESCRIEREA PRODUSULUI

Adeziv epoxidic universal, puternic, bicomponent.

## DOMENIU DE UTILIZARE

Ideal pentru lipirea/repararea obiectelor din metal, portelan, ceramica, cristal, fildes, perle, pietre pretioase si numeroase materiale sintetice. Nu este indicat pentru polietilena (PE), polipropilena (PP), P.T.F.E si cauciuc siliconic.

## PROPRIETATI

- puternic
- rezista la temperaturi cuprinse intre - 20° C si +60 ° C
- capacitate de umplere
- rezistent la contactul cu apa
- rezistenta chimica
- poate fi vopsit

## UTILIZARE

**Mediul de lucru:** utilizati doar la temperaturi cuprinse intre +5° C si + 35 ° C. Produsul

poate fi folosit dupa amestecarea rasinii cu intaritorul.

**Siguranta:** utilizati manusi de protectie in timpul lipirii.

**Tratament preliminar:** suprafetele destinate lipirii trebuie sa fie curate, degresate si uscate in prealabil. Folositi Bison Thinner pentru Bison Kit sau acetona. Slefuiti in prealabil materialele netede (hartie abraziva).

**Unelte:** amestecati cele doua componente cu ajutorul unei spatule din plastic. Curatati uneltele cu apa calda si sapun imediat dupa utilizare.

## APLICARE

**Parti amestec:** 1:1

**Acoperire:** 24 ml. Pentru aproximativ 240 cm<sup>2</sup> ( grosime 1mm)

**Instrucțiuni de utilizare:** Inlaturati spatula din capatul celor doua seringi si decupati capetele. Rupeti cu atentie sigiliul. Aplicati cantitati egale din cele doua componente si amestecati bine cu ajutorul spatulei, pana cand amestecul are o culoare uniforma. La temperatura camerei (+20°C) amestecul poate fi utilizat timp de aproximativ 1,5 ore. Aplicati o pelicula subtire de adeziv pe o singura parte, atasati imediat si mentineti 7 ore. Nu miscati pana la uscarea completa. Dupa folosire, stergeti capetele seringilor cu o laveta si etansati cu capacul special prevazut. Nu utilizati mixtura in alte scopuri, decat pentru lipire.

**Timp utilizare amestec:** 1,5 ore

**Pete/reziduuri:** Indepartati imediat excesul si petele de adeziv cu apa calda si sapun. Dupa uscare, adezivul se indeparteaza doar pe cale mecanica.

## TIMP USCARE:

**Timp mentinere pentru lipire:** aprox. 7 ore

**Uscare/timp de intarire:** aprox. 24 ore  
Temperatura ridicata scade timpul de uscare, iar temperatura scazuta duce la cresterea timpului de uscare.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

\*Timpul de uscare depinde de tipul suprafeței, cantitatea de produs utilizată, nivelul umidității și temperatura mediului ambiant.

#### **PROPRIETATI TEHNICE**

**Rezistența la umiditate:** bună

**Rezistența la temperatură:** cuprinsă între -20°C și +60°C

**Rezistența la chimicale:** bună

**Comportamentul la vopsire:** bun

**Capacitate de umplere:** bună

#### **SPECIFICATII TEHNICE**

**Baza:** Rasina: rășini epoxidice. Întăritor: amida modificată

**Vascozitate:** lichid

**Continut solid:** aprox. 100%

**Densitate:** aprox. 1,15 g/cm<sup>3</sup>

#### **TERMEN DE VALABILITATE**

24 de luni de la data fabricației. Termenul de valabilitate scade după deschiderea ambalajului.

A se depozita în spații răcoroase, ferite de umezeală și îngheț.

Instrucțiunile noastre se bazează pe investigații amănunțite și pe experiența practică. Având în vedere diversitatea largă a materialelor și a condițiilor în care sunt folosite produsele noastre, nu ne putem asuma responsabilitatea asupra rezultatelor obținute și/sau pagubelor produse de utilizarea produselor. Totuși, Departamentul Service vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare legate de folosirea produselor.

SC TEMAD CO SRL, Sos. Cristianului, nr. 12, Brașov, 500053, tel. 0268506108, [office@temad.ro](mailto:office@temad.ro), [www.temad.ro](http://www.temad.ro)